

# IMPRIMACION AL SILICATO SOETAM



Código de producto: Z30 0020

## Descripción

Imprimación fabricada a partir de una emulsión de silicato potásico, para usar en conjunto con la PINTURA AL SILICATO SOETAM.

## Datos Técnicos

<b>Naturaleza</b>	Silicato potásico
<b>Acabado</b>	Invisible
<b>Uso</b>	Interior – Exterior
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Transparente
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,02 kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	10 – 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)</b>	20 – 40 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 – 8 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, rodillo y airless
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	30 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42/IIA (g) (30) Max. COV's 5 g/l
<b>Presentación</b>	Envase de 4L y 15L

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.  
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.  
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.  
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. PINTURAS EUROSOL no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

## Modo de Empleo

Para consolidar sustrato y homogeneizar la porosidad del soporte, se aplicará IMPRIMACIÓN AL SILICATO SOETAM en la proporción siguiente: 1 parte de Imprimación al silicato, 1 parte de Pintura al Silicato y 1 parte de Agua.

Posteriormente, se aplicará la PINTURA AL SILICATO SOETAM, según las indicaciones de su respectiva ficha técnica.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 05.08.2021

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0020 – IMPRIMACION AL SILICATO SOETAM



**PINTURAS EUROSOL, S.L.U.**

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049