

PINTURA DE PISCINAS SOETAM

Exterior.



Código de producto: Z30 0021

Descripción

PINTURA PISCINA, es un producto químicamente formulado con copolímeros acrílicos, muy hidrófugados, para el pintado de piscinas consiguiendo protección y belleza. Muy buena resistencia al agua y a los agentes comunes de depuración del agua. Excelente adherencia sobre superficies de cemento. Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.

Datos Técnicos

Composición	Vehículo: copolímero 100% acrílico puro altamente hidrofugado Disolvente: Agua.
Acabado	Semi-Mate
Uso	Exterior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Azul y Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,30 – 1,35 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	8 - 10 m ² /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	20 – 40 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	30 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (40) Max. COV's 5 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C, ni superiores a 32°C

No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.

No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. Pinturas Eurosol, S.L.U., no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049

Modo de Empleo

Las superficies estarán secas, limpias y libres de cualquier impureza como polvo, arenilla, salitre, hongos, pinturas viejas o mal adheridas, cal, etc. En superficies poco porosas es necesario un rascado suave con cepillo de alambre. En caso de paramentos muy absorbentes o pulverulentos, se imprimirán convenientemente con SOETAM FIJADOR ACRÍLICO, diluida 1 parte de producto y 3 de agua.

PISCINAS NUEVAS. Las piscinas deben mantenerse llenas de agua hasta 2 meses después de su construcción. Vaciarla y lavarla con agua (3 partes) y ácido clorhídrico (1 parte). Posteriormente proceder a lavar la superficie con abundante agua dulce. Una vez seca (48 hrs.) aplicar la pintura. Se darán dos capas. Ambas capas diluidas un 10%. Una vez pintada, la piscina permanecerá vacía 2 semanas.

PISCINAS YA PINTADAS. Eliminar la pintura en mal estado con un cepillo de acero, y el moho (si existe) con lejía y agua. Lavar la superficie con abundante agua. Dejar secar y aplicar la pintura. Se darán dos capas. Ambas capas diluidas un 10%. Una vez pintada, la piscina permanecerá vacía 2 semanas.

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Presentación

Envases de 5 kg.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 06-04-2022

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0021 - PINTURA PISCINA SOETAM



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049