

## Descripción

Pintura para piscinas de muy buena resistencia al agua dulce, agua salada, a los aceites minerales, a los productos de limpieza de piscinas, a los ácidos y a los álcalis.

## Aplicaciones

Como pintura sobre paramentos de piscinas de hormigón, cemento, nuevos o anteriormente pintados con productos de la misma naturaleza.

## Datos Técnicos

<b>Color</b>	Azul
<b>Aspecto</b>	Semimate
<b>Sólidos en peso</b>	70 ± 2 %
<b>Sólidos en volumen</b>	54 ± 2 %
<b>Rendimiento práctico</b>	8-11 m <sup>2</sup> /lt, en función del soporte.
<b>Método de aplicación</b>	Pistola airless, pistola aerográfica, brocha y rodillo
<b>Tiempo de secado</b>	Tacto 30 minutos, Total 2 horas, Repintado mínimo 6 horas
<b>Peso específico</b>	1.35 g/cc

## Características del Producto

SOETAM PISCINAS CLOROCAUCHO, posee las siguientes características:

- Gran resistencia a los productos químicos empleados en piscinas (Hipoclorito, ácidos, productos de limpieza,...).
- Alta impermeabilización.
- Muy buena resistencia tanto al agua dulce como al agua salada.
- Muy buena adherencia.

## Preparación de la Superficie

**Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...:** Procuraremos que presenten un acabado ligeramente rugoso, obtenido mediante el fratasado al inicio del fraguado. Antes de pintar, el hormigón debe estar completamente fraguado (mínimo 28 días), sin restos de agente de curado, desencofrantes, etc... y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje. Neutralizar la superficie con una solución de ácido clorhídrico (sulfumán) en agua al 10-15%. Lavar con abundante agua dulce y dejar secar, un mínimo de 24 horas, antes de pintar. Este sistema, sirve para dar rugosidad al hormigón liso.

**Sobre superficies envejecidas:** Eliminar, mediante rascado, todas las zonas deterioradas del revestimiento anterior. Lavar, a continuación, con abundante agua dulce, toda la superficie, y una vez seca, proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas.

## Aplicación

Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de SOETAM PISCINAS CLOROCAUCHO, rebajando el producto con la proporción del 10% de Disolvente Clorocaucho. A continuación, aplicar la segunda capa como producto al uso. Los porcentajes variarán cuando las condiciones de aplicación así lo requiriesen.

## Presentación

Envases de 5 Kilos y 20 Kilos.

## Almacenamiento

El producto se preservará de almacenarse a la intemperie o en condiciones donde puedan originarse cambios bruscos de temperatura. Se preservará de las heladas.

La pintura debe consumirse antes de haber transcurrido un año desde su fabricación.

## Precauciones de Seguridad

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre la higiene, seguridad y medio ambiente. Ver hoja de datos de seguridad.

Fecha de actualización: 08.10.2020

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

**MIGUEL CACERES PINTURAS, S.L.U.**

P.I. Sierra Sur, Avda. de la Canela, 13 – 41560 ESTEPA (Sevilla)  
Telf. 955 912 850 – Email: pinturas@miguelcaceres.com