

PUENTE DE ADHERENCIA LÍQUIDO SOETAM

Interior – Exterior.

Código de producto: Z30 0004



Descripción

PUENTE DE ADHERENCIA LÍQUIDO SOETAM, es un preparado listo al uso destinado a ser usado como capa intermedia para que sirva de unión, cuando se quiere renovar paredes, con morteros de yeso, sin tener que eliminar el gotelé o para favorecer el anclaje de mortero cementosos.

Presenta una pegajosidad permanente, aunque hay que tener en cuenta que el polvo de la obra, puede limitar su efectividad.

Datos Técnicos

Composición	Vehículo: Polímeros acrílicos puros de tamaño de partícula pequeña en dispersión. Disolvente: Agua.
Acabado	Transparente
Uso	Interior - Exterior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Celeste translucido
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,02 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	10 m ² /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	20 – 40 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas
Diluyente	No diluir
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Teñido	No teñir
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	35 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (g) (30) Max. COV's 2 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.

No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. Pinturas Eurosol, S.L.U., no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049

Modo de Empleo

Superficies no preparadas:

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de SOETAM FIJADOR ACRÍLICO.

Posteriormente, se aplica PUENTE DE ADHERENCIA LÍQUIDO, directamente sobre la pared sin diluir y se deja secar 24 h, para después aplicar el mortero. No aplicar el mortero sobre el PUENTE DE ADHERENCIA LÍQUIDO húmedo.

El producto mantiene la pegajosidad durante bastante tiempo teniendo la precaución de que no se pegue polvo, para mantener la efectividad del producto.

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Presentación

Envases de 1 Litros y 5 Litros.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 04-12-2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0004 - PUENTE DE ADHERENCIA LÍQUIDO SOETAM



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049