

Descripción

Pintura plástica para la decoración de paredes y techos en interiores y exteriores, de fácil aplicación. Con conservante antimoho.

Datos Técnicos

Naturaleza	Acrílica Estirénica
Acabado	Mate
Uso	Interior – Exterior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,56 – 1,52 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	9 – 11 m ² /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	20 – 40 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y airless
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Teñido	Tinte al agua universal
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	38 – 39 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV's 20 g/l
Presentación	Envase de 4L, 8L y 15L

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Ensayos

Determinación relación de contraste (Poder Cubriente) UNE-EN-ISO 6504-3:

Clase 3 de opacidad según EN 13300

Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998:

Clase 2 de lavabilidad según EN 13300

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. PINTURAS EUROSOL no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

Modo de Empleo

Superficies no preparadas:

En superficies en buen estado: aplicar una primera capa diluida con un 10 – 15% de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de SOETAM BARNIZ FIJADOR ACRÍLICO, según las indicaciones de su respectiva ficha técnica.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10 – 15% de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 23.04.2021

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z07 0002 – SOETAM S-2000



PINTURAS EUROSOL, S.L.U.

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049