

# PLÁSTICO SOETAM S-6000

Interior – Exterior. Satinado.

Código de producto: Z08 0003



## Descripción

Pintura plástica para la decoración y protección de paredes en interior y exterior. Blancura inalterable con alto poder cubriente. Transpirable y lavable. Buena resistencia a la intemperie y a los álcalis. Con conservante antimoho.

## Datos Técnicos

Naturaleza	Vinil-veova
Acabado	Satinado
Uso	Interior – Exterior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,181 – 1,281 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	8 – 12 m <sup>2</sup> /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	30 – 60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Teñido	Tinte al agua universal.
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	30 – 32 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/30) Max. COV's 15 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Ensayos

**Determinación relación de contraste (Poder Cubriente) UNE-EN-ISO 6504-3:**

Clase 2 de opacidad según EN 13300

**Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998:**

Clase 1 de lavabilidad según EN 13300



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049

## Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.  
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.  
No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.  
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.  
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. Pinturas Eurosol, S.L.U., no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

## Modo de Empleo

### **Superficies no preparadas:**

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con un 10 – 15% de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de fijador o selladora al agua según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas.

### **Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:**

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10 – 15% de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

### **Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:**

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.  
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

## Presentación

Envases de 4 Litros y 15 Litros.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.  
Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 04-12-2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z08 0003 - BLANCO SATINADO S-6000 SOETAM



**PINTURAS EUROSOL, S. L. U.**

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049