

REVESTIMIENTO RUGOSO S-7000

SOETAM

Exterior. Mate.

Código de producto: Z30 0011



Descripción

Revestimiento pétreo, rico en ligante, a base de resinas estireno-acríticas con adición de marmolinas, que le hacen un producto muy resistente a la intemperie, abrasión y erosión, con suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones o dilataciones del soporte. Además de ser un medio decorativo, es importante resaltar sus características protectoras, pues es un producto de gran dureza y a la vez muy flexible, evitando cuarteamientos. Con conservante antimoho.

Datos Técnicos

Composición	Vehículo: Copolímeros acrílicos en dispersión. Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados. Disolvente: Agua.
Acabado	Mate – texturado
Uso	Exterior - Interior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,78 +- 0,02 k/l
Rendimiento (UNE 48282)	1,5 – 2 m ² /litro El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución.
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	Al tacto: 2 – 3 horas Total: mínimo 12 horas a 20 °C
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas
Diluyente	Agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Aplicación	Brocha, llana, cepillo, rodillo, pistola.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Ensayos

Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor UNE-EN ISO 7783:2012:

Clase I de permeabilidad: Sd < 5 m según UNE-EN 1504-2:2005

Propiedades

- Alta resistencia a la intemperie, erosión y abrasión.
- Buen poder cubriente.
- Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- Se adapta a las dilataciones suaves del soporte evitando cuarteamientos.
-



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049

- Muy buena adherencia.
- Totalmente lavable.
- Película resistente al moho.

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.
No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos (baba de caracol, etc.). Pinturas Eurosol, S.L.U, no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Téngase especial atención a aquellos colores oscuros, pues algunos de ellos son más susceptibles a que se produzcan los fenómenos antes indicados, razón de más para observar las indicaciones y precauciones señaladas.

Modo de Empleo

Superficies no preparadas:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con un 10 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de fijador o selladora al agua según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10 % de agua, después aplicar la segunda capa sin diluir.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

Útiles para la Aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.
La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Presentación

Envases de 4 Litros y 15 Litros.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 04-12-2019

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0011 - REVESTIMIENTO RUGOSO S-7000 SOETAM



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049