

SOETAM S-9700 PINTURA AL SILICATO



Código de producto: Z30 0021

Descripción

Revestimiento a base de silicatos y copolímeros en dispersión acuosa. Especialmente formulado para la protección de superficies minerales, tanto exteriores como interiores. Muy transpirable. Indicado para la rehabilitación de edificios antiguos.

Datos Técnicos

Naturaleza	Silicato potásico
Acabado	Mate
Uso	Exterior – Interior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco y gama de Colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,43 – 1,46 kg/l
pH	12
Viscosidad (Stormer)	115 – 120 KU (a los 7 días)
Rendimiento (UNE 48282)	5 – 7 m ² /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	30 – 60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas (Se recomienda esperar 24 horas)
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y airless
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	53 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (40) Max. COV's 5 g/l
Presentación	Envase 15L

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.

Aplicar únicamente sobre soportes minerales, como mortero de cal y/o cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, etc.

No aplicar sobre metales, ni sobre madera, ni sobre pintura. Es necesario proteger los cristales de salpicaduras.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

No aplicar con previsión de heladas nocturnas.

No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.

No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

No aplicar con fuerte viento.

No aplicar sobre una pared caliente o con incidencia directa del sol.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color. PINTURAS EUROSOL, no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta

estas instrucciones. Téngase especial atención a aquellos colores oscuros, pues algunos de ellos son más susceptibles a que se produzcan los fenómenos antes indicados, razón de más para observar las indicaciones y precauciones señaladas.

Modo de Empleo

Superficies Nuevas:

- Limpiar y eliminar bien todo el polvo, grasa y suciedad.
- Las superficies a pintar deben estar secas, consistentes y libres de humedad.
- Para consolidar sustrato y homogeneizar la porosidad del soporte, se aplicará IMPRIMACIÓN AL SILICATO SOETAM en la proporción siguiente: 1 parte de Imprimación al silicato, 1 parte de Pintura al Silicato y 1 parte de Agua.
- NO aplicar IMPRIMACIÓN AL SILICATO SOETAM sobre soportes de YESO. En este caso, aplicar SOETAM BARNIZ FIJADOR ACRÍLICO, según las indicaciones de su respectiva ficha técnica.
- Transcurridas 24 horas desde que se haya imprimado el soporte, se aplicará una primera capa de PINTURA AL SILICATO SOETAM, diluida con un 5 – 10% de IMPRIMACIÓN AL SILICATO SOETAM, para facilitar la penetración en el soporte.
- Para un acabado perfecto y transcurridas 24 horas desde la aplicación de la primera capa, se recomienda aplicar una segunda capa de PINTURA AL SILICATO SOETAM. La segunda capa se aplicará igualmente diluida tal y como se explica en el párrafo anterior.
- La aplicación de la pintura se debe realizar húmedo sobre húmedo, para evitar que se noten cambios de tono en los empalmes.
- Para evitar problemas con los colores, cambios de tono y brillos no deseados, se deberá aplicar la pintura en paños completos.

Superficies Viejas o Pintadas:

- En estos casos es necesario proceder a una limpieza a fondo del soporte hasta conseguir la eliminación total de pinturas viejas o mal adheridas, dejando al descubierto el paramento.
- Una vez conseguido se procede igual que con las superficies nuevas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 07.07.2021

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0021 – SOETAM S-9700. PINTURA AL SILICATO



PINTURAS EUROSOL, S.L.U.

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049