

SELLADORA AL AGUA BLANCA SOETAM

Interior



Código de producto: Z300023

Descripción

SELLADORA AL AGUA BLANCA SOETAM, Imprimación blanca en base agua para superficies porosas de yeso y madera. Buena penetración, adherencia y propiedades de sellado de las superficies, evitando rechupados de los acabados. Es de fácil aplicación y lijado. Por su naturaleza acuosa, es de bajo olor.

Composición	Vehículo: alquídica uretanada Disolvente: Agua.
Acabado	mate
Uso	Interior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,37 – 1.43 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	8- 10 m ² /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	2 – 3 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas
Diluyente	agua
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	40 – 41 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (g) (30) Max. COV's 29 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.

No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. Pinturas Eurosol, S.L.U., no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.



PINTURAS EUROSOL, S. L. U.

Avda. de Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049

Modo de Empleo

Remover bien en el envase. Limpiar la superficie a pintar, eliminando el polvillo o las pinturas con mala adherencia. Después de la aplicación de la Selladora dejar transcurrir como mínimo 6 horas para el repintado con la pintura o esmalte de acabado, alisando o lijando previamente la superficie sellada.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Yeso: una vez alisado (lijado) y limpio, aplicar directamente Selladora al Agua SOETAM. Si el acabado ha de ser de color, se puede teñir, con lo que, en la mayoría de los casos, se necesita una sola capa de producto final.

Sobre yeso muerto (pulverulento), aplicar antes de la Selladora al Agua SOETAM, una capa de Barniz fijador acrílico.

Madera: aplicar directamente la Selladora sin diluir. Facilita el lijado, eliminando el 'repelo' característico de las maderas muy 2 blandas y porosas. Antes de aplicar la Selladora, se recomienda proteger la madera de humedades, mohos y pudrición, tratándola previamente con un protector.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones: Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Útiles para la aplicación

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.

La limpieza de los utensilios se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

Presentación

Envases de 750 ml, 4 Litros y 12 Litros.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 22-09-2021

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0023 - SOETAM SELLADORA AL AGUA BLANCA