

Descripción

Pintura de dispersión acuosa mate blanca, que utiliza una emulsión acrílica fabricada a base de materias primas específicamente inofensivas para el césped. Pintura exenta de disolvente, compuestos tóxico-nocivos y metales pesados. No perjudica ni las hojas, ni las raíces del césped.

Excelente aplicabilidad. Buena elasticidad, no cuartea. Rápido secado. Resistencia a los agentes atmosféricos. Muy buena opacidad y alto índice de blancura.

Indicado para la señalización de:

- Campos de fútbol de césped natural.
- Pistas de tenis de tierra batida o césped natural.
- Instalaciones deportivas similares en general.
- Delimitaciones de jardines.

Datos Técnicos

Composición	Vehículo: Polímeros en dispersión. Disolvente: Agua
Acabado	Mate
Uso	Interior – Exterior
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,30 – 1,35 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	2 – 4 m ² /l
Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301)	20 – 40 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 – 8 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y airless
Diluyente	No diluir
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10°C - +30°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	50 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (i) (140) Max. COV's 5 g/l
Presentación	Envase de 15L

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Recomendaciones Generales

Remover bien el contenido del envase, antes de usar.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

No aplicar con humedad relativa superior o igual al 80%.

No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio. PINTURAS EUROSOL no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones.

Modo de Empleo

- Homogeneizar el producto.
- Eliminar la señalización anterior mediante chorro de agua a presión.
- Eliminar el material disgregable mediante procedimientos manuales.
- Aplicar la pintura sin diluir.
- Si fuese necesario se aplicarán dos capa de pintura.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Fecha de actualización: 12.01.2022

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos, pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Z30 0031 – SOETAM PINTURA PARA CESPED



PINTURAS EUROSOL, S.L.U.

Avda. Andalucía, s/n – 41550 Aguadulce (Sevilla) – T. 954 816 049